

# BIG STONE

**Big Stone** yra ypatingai raukšlėta danga, kurios šiurkšti struktūra primena ant paviršiaus paskleistą stambiagrūdį smėlį. Dangos storis yra 35 µm. Ypatingas reljefas gaunamas padengiant paviršius pirmiausia specialaus vaško granulėmis. Vaškas yra lydomas ir formuojamas reljefinis paviršius. Suformuotas reljefinis paviršius yra padengiamas dažų sluoksniu.

## Panaudojimo sritis

**Big Stone** yra tinkamas naudoti stogų ir sienų dangų profiliavimui.

## Aplinkosauginės savybės


**Big Stone** yra energiją taupanti medžiaga dėl įdėto specialaus atspindinčio pigmento. Todėl ji atspindi infraraudonuosius spindulius, neįkaista ir neleidžia karščiui patekti į pastato vidų.

## Organinis padengimas

<i>Big stone</i>	Storis
Išorinės pusės gruntas	15 µm
Išorinės pusės padengimas	20 µm
Kitos pusės padengimas	5 µm

## Savybės

Nominalus dažų sluoksnis	35 µm
Blizgumas (60°)	1~4
Minimalus lenkimo spindulys	2T
Maksimali darbinė temperatūra	100 °C



## Pagrindinė medžiaga

**Big Stone** yra tiekama ant karšto panardinimo būdu cinkuoto lakšto pagal EN 10346 su Zn padengimu Z275.

## Spalvų gama

Specialus multi-raukšlėtas grubios tekstūros paviršius sukuria 3D paviršiaus efektą. Gali būti gaminama daug įvairių spalvų.

## 15 metų garantija

**Big Stone** sistemai taikoma 15 metų garantija. Garantija galioja privatiems, komerciniams ir lengvosios pramonės pastatams, esantiems normalioje aplinkoje (>1 mylia nuo jūrinės ar industrinės aplinkos).

Garantija taikoma: perforacijai nuo rūdžių, viršutinio padengimo lupimuisi ar skilinėjimui.

Bet koks lupimosi ar skilinėjimo defektas turi būti pastebimas paprasta akimi stebint vertikaliai 2 m atstumu. Jei defektai yra atsiradę profiliuojant ar kitaip formuojant plieną, garantija negalioja.

10 metų garantija galioja spalvos pasikeitimui ir kalkėjimui, kai:

- galimas spalvos pokytis ≤ de 8 pagal ASTM D2244-93;
- kalkėjimas: > nr. 4 pagal ASTM D3964.

Centrinis biuras Vilniuje  
Metalo g. 4, LT-02190  
Tel.: (8 5) 216 4485  
Faks.: (8 5) 213 1868  
info@destataprofil.lt

Filialas Kaune:  
Elektrėnų g. 1S, LT- 51191  
Tel.: (8 37) 31 2780  
Faks.: (8 37) 31 2822  
kaunas@destataprofil.lt

Filialas Šiauliuose:  
Aušros al. 68, LT-76233  
Tel.: (8 41) 59 5521  
Faks.: (8 41) 59 8569  
siauliai@destataprofil.lt